



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للاستخدام الاحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي سيلر ٧٥٦

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي سيلر ٧٥٦ بادئ من الأكريليك عالي الجودة، صنع خصيصاً للمعالجة المبدئية للأسطح الإسمنتية، الحجرية والجبسية الخارجية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

مميزات المنتج الخواص الغير自在ية للمنتج

سريع الانتشار داخل جزيئات الاسمنت

- سريع الجفاف

- سهل الاستخدام

- مقاومة للرطوبة الخارجية

- مقاومة للقلويات

- معدل فرد عالي

- اقتصادي ويوفر في استهلاك الدهانات

أبيض بعد الجفاف	اللون
١٨ ± ٣ كريبيس	الزوجة
٥٥ ± ٧٪	المحتوى الصلب
٣٠,٣ جم / سم٣	الكتافة
٦١٦ - ٢٥٢ جم / كجم (كمادة جاهز للاستخدام)	اللمعة
	التخطيطية

مجالات التطبيق وتجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أزرة على السطح

- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح

- يتم تنظيف السطح جيداً من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه

- يوصى باستخدام كابسي سيلر ٧٥٦ كطبقة أولية لأسطح الأسمنت والجص لتعزيز الطبقة السطحية لهذه الأسطح.

- يتم استخدامه كغطاء مانع للتسلر لضمان التصاق ممتاز لنظام طلاء محمول بالماء.

تطبيق المنتج

يتم تطبيق سيلر ٧٥٦ طبقة واحدة بعد تخفيفه بالماء ٥٠٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق. بعد ذلك يتم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ أو معجون كابسي ٧٤٩ طبقتين متقطعتين.

أدوات التطبيق: الفرشاة أو الرولة

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي اساعة

- الجفاف النهائي ٦ ساعات



ملاحظات عامة

- وقت الحفاف يعتمد بصفة عامة على حرارة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- يفضل بل ويجب دائمًا استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

ستنان من تاريخ الإنتاج إذا لم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادلة. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل