

كابسي سوبر مط ٧٦٦

وصف المنتج

كابسي سوبر مط ٧٦٦ هو دهان سينثيتيك سريع الجفاف مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد إعداد السطح بالبرايمر المناسب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي	اللون:
٢٧ -/+ ٢ ثانية / كأس فورد ٨	اللزوجة:
٧٠-٧٧%	المحتوى الصلب
١,٤٠-١,٦٧ جم / سم ٣	الكثافة
مطفى	اللمعة:
٨-٦ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٥٠-٦٠ μ)	التغطية

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي سوبر مط ٧٦٦ للتطبيق على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج: يتم رش المنتج طبقتان

نسبة الخلط : ١٠٠% كابسي ٧٦٦ : ١٠-٣٠ % نفث

ظروف التطبيق :

درجة حرارة الجو العادية (يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن ١٠ د مئوية كحد أدنى)
وقت الثبات : غير محدد

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١,٥ - ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/ سم ٢ (٢١٠ بواز)



KAPCI
COATINGS

الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠٪ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ٢-٣ ساعة
- وقت إعادة الدهان ٨ ساعات
- الجفاف نهائي ١٦ ساعة



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل