

كابسي لوكس ٧٧٧ – لامع

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي لوكس ٧٧٧ هو دهان زيتي لامع يجف بالهواء. مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد التجهيز بالبرايمر المناسب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي
اللزوجة:	٢٥ – ٤٥ ثانية / كأس فوردر ٨
المحتوى الصلب	٥٧ – ٦٩ %
الكثافة	١,٩٣ – ١,٢ جم / سم ٣
اللمعة:	لامع
التغطية	١٠ – ١٢ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٤٠ – ٥٠ µ)

تجهيز السطح:

يوصى باستخدام كابسي لوكس ٧٧٧ على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحوم والشموغ.

تطبيق المنتج

يتم تطبيق كابسي ٧٧٧ طبقتان

نسبة الخلط ٧٧٧ %١٠٠ : ٣٠ – ١٠ % نفص

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١,٥ – ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ – ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ – ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠ باور)

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ٣ – ٤ ساعات

إعادة الدهان ٢٤ ساعات

الجفاف النهائي ٢٤ ساعات





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام النفض في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوات أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل