



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي أكوا بيرل ٧٨٥

وصف المنتج

كابسي أكوا بيرل ٧٨٥ منتج ديكوري ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإضفاء مظهر لؤلؤي جذاب للأسطح الداخلية. يمكن استخدام كابسي أكوا بيرل ٧٨٥ بعدة ألوان وأشكال لا محدودة.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	فضي، ذهبي، برونزي و مارون و يمكن تلوين كابسي بيرل ٧٨٥ اللون الفضي و يراعى أن لا تتجاوز كمية الألوان على المنتج (١٠%) من حجم المنتج
المحتوى الصلب	٤٨ ± ٣%
الكثافة	١,٨٨ ± ٠,٠٣ جم / سم ٣
التغطية	١٠-١٢ متر مربع / كجم

مميزات المنتج

- يعطى مظهر اللؤلؤ المبهر الجذاب
- قابل للتلوين بسهولة مع ثبات عالي للألوان (فضي)
- معدل فرد عالي
- سهولة التطبيق
- مقاومة للعوامل الجوية

تجهيز السطح

يوصى بكابسي أكوا بيرل ٧٨٥ للتطبيق على الأسطح الجصية أو الخشبية أو الأسمنتية. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقا خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

رولة – الإسفنجة – الطابعة أو أدوات أخرى

نسب الخلط

كابسي أكوا بيرل ٧٨٥ يخفف بالماء من (٣٠% – ٤٠%) كحد أقصى طبقا للشكل المطلوب.

نظام الدهان المقترح

- (وش) كابسي سيلر ٧٥١
- (٢-٣ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠
- يتم صنفرة المعجون جيدا
- (١-٢ وش) كابسي كوت مراكز
- (١-٢ وش) كابسي سيلك ٧٢٠ أو كابسي سوبر مراكز أو كابسي سوبر لو كس مراكز (ملونا طبقا للشكل المطلوب) يؤخذ في الاعتبار إن السطح يجب أن يكون ناعما
- (وش) كابسي أكوا بيرل ٧٨٥



KAPCI
COATINGS

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠٪ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ٢ ساعة

إعادة الدهان ٦ ساعات

وقت الجفاف النهائي ٢٤ ساعة



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل