



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي ٧٨٧ ماربل أنتيكا

وصف المنتج

كابسي ماربل أنتيكا ٧٨٧ معجون ذو أساس مائي، مصنع خصيصا لإعطاء الشكل الرخامي الجذاب مما يضفي مظهرا "ثريا" يحمل بين جنباته ذوقا "رفيعا" للديكورات الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكارتة ألوان كابسي
نسبة المواد الصلبة	٣٦٦±%
الكثافة النوعية	١,٥٥ ± ٠,٣ جم /سم ^٣
اللمعة	لامع
معدل الفرد	١,٥ – ٣ م ^٢ /كجم يعتمد على :- طبيعة السطح و نموذج التصميم المطلوب و ظروف التنفيذ.

مميزات المنتج

- مع كابسي ماربل أنتيكا ٧٨٧ يمكن الحصول على العديد من الأشكال الرخامية المتنوعة المتوافقة مع رغباتكم
- سهل الاستخدام
- مقاوم للعوامل الجوية
- يتميز باللمعة العالية

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي ماربل أنتيكا ٧٨٧ للتطبيق على الأسطح الجصية أو الخشبية أو الأسمنتية. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقا خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق ونسب التخفيف

سكينة المعجون – البروة المقاومة للصدأ – المالح الغولازي كابسي ماربل أنتيكا ٧٨٧ يستخدم بدون تخفيف.

نظام الدهان المقترح

(أوجه) من كابسي سيلر ٧٥١
(٢-٣ سكينة) كابسي يتي ٧٥٠
يتم صنفرة المعجون جيدا
(٢-١ وش) كابسي توب ٧٣٠ (ملونا طبقا للون النهائي) يؤخذ في الاعتبار أن السطح يجب أن يكون ناعما، تام الاستواء (و تكرر الصنفرة عند الحاجة)
يطبق كابسي ماربل أنتيكا ٧٨٧ من (٢-٤ وش) باستخدام البروة المقاومة للصدأ أو سكينة المعجون المناسبة (مقاومة للصدأ) أو المالح الغولازي للحصول علي سطح ناعم مستوي له نفس مظهر الرخام بدون تخفيف
يصل السطح عدة مرات باستخدام أداة التطبيق لتنعيم السطح و تلميعه



KAPCI
COATINGS

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و 7٠٪ رطوبة نسبية

وقت التجفيف الأولي ٢-١ ساعة
وقت إعادة الدهان ٦-٤ ساعات
وقت التجفيف النهائي ٧ أيام



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل