

كابسي سيونج ٧٨٨

وصف المنتج

كابسي سيونج ٧٨٨ هو دهان بطيء الجفاف عالي الجودة يستخدم لإعطاء تأثير زخرفي جذاب يختلف باختلاف طريقة التطبيق والتصميم ويأتي بألوان مختلفة تلبى متطلبات وأذواق العملاء

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	وفقا للكتالوجات الخاصة بكابسي
اللزوجة	١٢-١٨ كريبس
المحتوى الصلب	٤٠-٤٦ %
الكثافة	٩٠-٩٢ جم / سم ^٣
التغطية	١٠ - ١٢ متر مربع / كغم سمك الفيلم الجاف ٣٠-٤٠ (μ)

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي سيونج ٧٨٨ على الخشب والمعدن والجدران بعد التحضير المناسب. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الفرشاة أو الرولة الخاصة

نسبة التخفيف

من ١٠٪ إلى ٥٠٪ بالنفخ

تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ في طبقة واحدة أو طبقتين ؛

١. تطبيق كابسي سوبر ٧٦٦ طبقة واحدة ؛

٢. تطبيق كابسي إليجانت ٧٧٠ الملون في طبقة واحدة ؛

٣. قم بتطبيق كابسي سيونج ٧٨٨ وفقاً للتأثير الزخرفي المطلوب

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية

وقت التجفيف النهائي ٩-١٢ ساعة





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام النفخ في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في حاوية مختومة أصلية في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل