

Kapci 788 Éponge

Description du produit

KAPCI 788 éponge est un produit convenant à de nombreuses techniques et conceptions de différentes peintures telles que l'éponge, le ragage et le vitrage. Kapci 788 arrive en des belles couleurs choisies pour convenir aux exigences des clients différents.

Propriétés physiques

Couleur:	Selon le guide de couleur Kapci
Viscosité	12 – 18 Krebs
Contenu solide	40 - 46 %
Densité	0.90 – 0.92 gm/cm
Élasticité	Bonne.
Couverture	10 – 12 m ² / kg (Épaisseur sec de couche 40-50 µ)

Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 788 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.
- Enlever tous les lâches, de peinture défectueuse, les résidus de poudre ou de poussière
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones d'enduire et d'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

1. Appliquer Kapci 750 en une ou en deux couches croisées.
2. Appliquer Kapci 766 en une couche.
3. Appliquer Kapci 770 élégant colorée en une couche.
4. Appliquer Kapci 788 selon l'effet décoratif désiré après la dilution à white spirit.




KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Proportion de mélange

100% Kapci 788 : 10% - 50% white spirit.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage final 9 - 12h

Outils d'application

Un Pinceau à peinture ou un Rouleau à peinture spécial.

Nettoyeur des outils d'application

White spirit

Stockage et durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.