



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسى جرانىوليت ٧٨٩

وصف المنتج

كابسى جرانىوليت ٧٨٩ منتج ذو أساس مائى، صمم خصيصا لإضفاء مظهر الجرانيت الجذاب علي الأسطح الداخلية و الخارجية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكارتة ألوان كابسى
نسبة المواد الصلبة	٣±٤٥ %
الكثافة النوعية	١,٣±٠,٩٩ جم / سم ^٣
معدل الفرد	٤-٥ م ^٢ /كجم

مميزات المنتج

- يتميز بصلابة عالية.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للعوامل الجوية.
- وقت جفاف مناسب.

تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسى جرانىوليت ٧٨٩ علي جميع الأسطح الإسمنتية، الجبسية و الخشبية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق ونسب التخفيف

مسدس الرش
الفوهة المقترحة للمسدس المستخدم: ١,٧ مم
ضغط هواء ٣ بار

نسب التخفيف: كابسى جرانىوليت ٧٨٩ يخفف بالماء (٤٠%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

١. (وش) من كابسى سيلر ٧٥١
٢. (٢-٣ سكينه) كابسى بتي ٧٥٠
٣. يتم صنغرة المعجون جيدا
٤. (١-٢ وش) كابسى لاتيكو ٧٣٧ أو (١-٢ وجه) كابسى توب ٧٣٠ مع مراعاة أن يكون من نفس درجة لون جرانىوليت النهائي.
٥. يتم تطبيق كابسى جرانىوليت ٧٨٩

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبیه ٦٠%

جفاف أولى ٢ ساعة
جفاف نهائى ٢٤ ساعة



هام: التعليمات الموجودة فى النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطىء للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل