



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي كراك فيلر ٧٩٠

وصف المنتج

كابسي كراك فيلر ٧٩٠ معجون شروخ جاهز عالي الجودة، مصنع من اجود خامات الاكريليك المعالج، لذلك يمكن الاعتماد عليه لملئ جميع أنواع الشقوق و الشروخ.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض
نسبة المواد الصلبة	± ٥٥ ٣ %
الكثافة النوعية	١,٣٤٢ جم / سم ٣
التغطية	يعتمد على طبيعة الشروخ

مميزات المنتج

- لا يحدث له انكماش
- ملئ ممتاز لجميع أنواع الشروخ والشقوق
- قوة التصاق عالية للأسطح

تجهيز السطح

يستخدم كابسي كراك فيلر ٧٩٠ علي جميع الأسطح الداخلية و الخارجية سواء كانت أسطح إسمنتية، الألواح الجدارية، الخشبية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

أدوات التطبيق ونسب التخفيف

سكينة المعجون

نسبة التخفيف

كابسي كراك فيلر ٧٩٠ يستخدم بدون تخفيف

طريقه الاستخدام

- يتم تغليب كابسي كراك فيلر ٧٩٠ جيداً قبل الاستخدام.
- نتيجة مثالية، ينصح بدهان بادئ مناسب (كابسي سيلر ٧٥٦ او كابسي سيلر ٧٥٦) قبل تطبيق المنتج.
- يتم توسعه الشرخ باستخدام أداة مناسبة (مثل سكينة المعجون) لتنظيف الشرخ و إزالة الأتربة و الحبيبات و الكتل الغير متماسكة
- اضغط كابسي كراك فيلر ٧٩٠ داخل الشرخ باستخدام سكينة المعجون للحصول علي سطح نظيف و ناعم.
- لا يترك مكشوف بدون تغطيه بنظام دهان مناسب و خصوصاً للأسطح الخارجية.
- طبق نظام دهان كامل بعد ١٢ ساعة.

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبيه ٦٠ %

- جفاف اولي ١٥ دقيقه
- جفاف نهائي ٢ اساعه





KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل