



**KAPCI**  
COATINGS

## النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

## كابسي سواحيلي ٧٩٦

### وصف المنتج

كابسي سواحيلي ٧٩٦ منتج ديكوري ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإضفاء مظهر لؤلؤي جذاب للأسطح الداخلية. ويعطي أبعاد مختلفة علي المكان والحواط.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللون              | فضي، ذهبي، برونزي و مارون و يمكن تلوين كابسي سواحيلي ٧٩٦ اللون الفضّي و براعي أن لا تتجاوز كمية الألوان على المنتج (١٠%) من حجم المنتج. |
| نسبة المواد الصلبة | ٨٠±٣%                                                                                                                                   |
| الكثافة النوعية    | ١,٠٣±٠,٠٢ جم /سم ٣                                                                                                                      |
| معدل الفرد         | ١٠ - ١٢ م ٢ /كجم يعتمد على: طبيعة السطح و نموذج التصميم المطلوب و ظروف التنفيذ و الأداة المستخدمة.                                      |

### مميزات المنتج

- يعطي مظهر اللؤلؤ المبهّر الجذاب
- قابل للتلوين بسهولة مع ثبات عالي للألوان (فضي)
- معدل فرد عالي
- سهولة التطبيق

### تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسي سواحيلي ٧٩٦ علي جميع الأسطح الإسمنتية، الجبسية و الخشبية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

### تطبيق المنتج

#### أدوات التطبيق

الفرشاة

#### نسب التخفيف

كابسي سواحيلي ٧٩٦ يخفف بالماء من (٣٠% - ٤٠%) كحد أقصى طبقا للشكل المطلوب.

### طريقة التطبيق و نظام الدهان المقترح

- (وش) كابسي سيلر ٧٥١
- (٢-٣ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠
- يتم صنغرة المعجون جيدا
- (١-٢ وش) كابسي كوت مراكز
- (١-٢ وش) كابسي سيلك ٧٢٠ أو كابسي سوبر مراكز أو كابسي سوبر لوكس مراكز (ملونا طبقا للشكل المطلوب)
- يؤخذ في الاعتبار إن السطح يجب أن يكون ناعما
- (وش) كابسي سواحيلي ٧٩٦

### زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبته ٦٠%

- جفاف اولي ٢ ساعه
- زمن اعاده الدهان ٦ ساعه
- جفاف نهائي ٢٤ ساعه





**KAPCI**  
COATINGS

#### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

#### مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

#### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل