



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

معجون كابسي آرت ٧٩٧

وصف المنتج

كابسي آرت بتي ٧٩٧ معجون ديكوري خاص ذو أساس مائي. مصنع من الاكرليك عالي الجودة مع إضافات لزيادة المرونة يمكن من خلاله الحصول على أشكال زخرفية متعددة ترضى كافة الأذواق كشكل الحجر الغرغوني، أو أي شكل آخر وفقا لرغبة العميل للاستخدامات الداخلية والخارجية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكارتة ألوان كابسي.
المحتوى الصلب	٦٦ ± ٣ %
الكثافة	١,٦٠ ± ٠,٠٣ جم / سم ٣
التغطية	٢,٥ - ٣ متر مربع / كجم

مميزات المنتج

- مرونة مميزة.
- مقاومة جيدة للغسيل.
- مقاوم للتشقق.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للعوامل الجوية.

تجهيز السطح

يوصى باستخدام كابسي آرت بتي ٧٩٧ للتطبيق على سطح من الجص أو الخشب أو الأسمنت. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقا خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: سكينه المعجون - المشط - رولة ذات أشكال خاصة
نسبة التخفيف: كابسي آرت بتي ٧٩٧ يخفف بالماء (٥%) كحد أقصى حتى لزوجة الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

١. (وش) كابسي سيلر ٧٥١ أو (وش) كابسي سيلر ٧٥٦.
٢. يتم تطبيق كابسي آرت بتي ٧٩٧ بواسطة سكينه معجون أو أي أدوات تطبيق الخاصة وفقا للتشطيب المرغوب باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التطبيق.
٣. بعد الجفاف التام يتم دهان (وش) كابسي توب ٧٣٠ باللون المطلوب
٤. يدهن السطح بمحلول مائي من (ملونات كابسي UC باللون المرغوب فيه بعد التخفيف بالماء بنسبة ١:١٠)
٥. تطبيق (وجه) كابسي كلير ٧٥٢ لإعطاء لمعة تظهر جمال الشكل وقد تختلف طريقة تجهيز السطح قليلا بحسب الشكل المطلوب فمثلا للشكل (المشط) نزيد طبقة من كابسي بتي ٧٥٠ بعد دهان (وش) كابسي سيلر ٧٥١ أو (وجه) كابسي سيلر ٧٥٦
٦. لإعطاء تأثيرات خاصة يمكن تطبيق كابسي اكوا اسبونج ٧٩٩ أو كابسي رفلكت ٧٨٠ أو كابسي بيرل ٧٨٥ على المنتج بدلا من استخدام محلول الألوان السابق ذكره.



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

٢ ساعة	وقت التجفيف الأولي	•	
٢٤ ساعة	وقت إعادة الدهان	•	
٢٤ ساعة	وقت التجفيف النهائي	•	

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل