



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## KAPCI 797 Enduit d'art

### Description du produit

Kapci 797 enduit d'art est un enduit hydrodiluable (de base à l'eau) conçu pour donner de divers effets comme des blocs pharaoniques ou tout autre effet non traditionnel selon les besoins de client.

### Caractéristiques de produit

- Anti fissure ; flexible.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.

### Propriétés physiques

<b>Couleur</b>	Selon la charte de couleur Kapci
<b>Contenu solide</b>	66±3%
<b>Densité</b>	1.60±0.03 gm/cm <sup>3</sup>
<b>Couverture</b>	2.5 - 3 m <sup>2</sup> /kg

### Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 797 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

### Application

1. Appliquer l'apprêt Kapci 751 ou l'apprêt Kapci 756 en une couche.
2. Appliquer l'enduit d'art Kapci 797 selon l'effet décoratif désire. Diluer l'enduit à l'eau jusqu'à 5% pour parvenir à la viscosité d'application.
3. Appliquer Kapci 730 en une seule couche teintée.
4. Modeler la surface pour une solution de couleur (Kapci colorant UC dilué à l'eau 1 : 10 selon la nuance désirée).
5. Appliquer Kapci claire 752 en une ou deux couches.
6. Pour atteindre un effet spécial, appliquer Kapci 788 Aqua éponge, Kapci 780 reflète ou Kapci 785 perle après les traitements de la surface.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

### Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2h
Temps de recouvrement	24h
Temps de séchage final	24h

### Outils d'application

Une spatule ou Un couteau à enduire d'acier inoxydable.

### Nettoyeur des outils d'application

L'eau

### Le Stockage et la durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

### Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.