



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## KAPCI 799 Aqua Éponge

### Description du produit

Kapci 799 Aqua Éponge est un produit spécialement conçu pour donner de divers effets décoratifs attirants aux surfaces intérieures.

### Caractéristiques du produit

- Haut durcissement.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.

### Propriétés physiques

<b>Couleur</b>	Selon la charte de couleur Kapci
<b>Contenu solide</b>	48±3%
<b>Densité</b>	0.90±0.03 gm/cm <sup>3</sup>
<b>Couverture</b>	15 - 20 m <sup>2</sup> /kg

### Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 799 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces à peindre doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, de graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

### Application

1. Appliquer l'apprêt Kapci 751 en une couche.
2. Appliquer l'enduit Kapci 750 en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci 733 en une seule couche (Une couche teintée).
5. Appliquer Kapci Super ou Kapci Super Lux (Teinté selon l'apparence finale désirée) en une ou en deux couches. S'assurer que le doucement de la surface.
6. Appliquer Kapci 799 Aqua Éponge en une couche après la dilution à l'eau 50% - 100% pour parvenir à la viscosité d'application.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

### Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2h
Temps de recouvrement	24h
Temps de séchage final	7 jours

### Outils d'application

Un rouleau à peinture, une éponge ou tout outil d'application pour obtenir une finition convenable.

### Nettoyeur des outils d'application

L'eau

### Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

### Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.