



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 830 Primaire Alkyde


Description du produit

Kapci 830 est un primaire 1K oxydatif alkyde avec de bonnes propriétés anti corrosives et d'adhésion sur l'acier.

Préparation des supports

Kapci 830 Primaire Alkyde 1K peut être appliqué sur l'acier. Pour un acier de durabilité maximale, il doit être nettoyé et poncé en blast. Alternativement, Poncer en utilisant P80 – P180 disques en la machine ponceuse. Dégraisser intégralement avec le dégraissant Kapci 606.

Application



Proportion de mélange par poids :
100 :30

100% Kapci 830 primaire synthétique.
30% Kapci 525 diluant NC.



Les réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.7-1.8 mm	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.7-1.8 mm	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.7-1.8 mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	


Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Nombre de couches :

Appliquer 2 couches normales.

L'épaisseur totale de la couche sèche : 50 – 60 microns.



Temps d'évaporation :

Approximativement 10 – 15 minutes/ 20°C entre les couches.



Séchage à manipuler : 6h à 20°C.

Séchage à recouvrement : 24h à 20°C.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Notes générales

Dégraissage



Pour le métal nu, utiliser le dégraissant Kapci 606.

Note : Kapci 606 est recommandé pour le métal nu. Néanmoins, dans le cas du manque de Kapci 606, Kapci 605 dégraissant peut être aussi utile.

- Saturer un chiffon propre du Kapci 606 dégraissant.
- Appliquer aux zones peintes et aux panneaux adjacents.
- Essuyer le surplus de dégraissant par un chiffon propre et sec ; Ne pas permettre le dégraissant à sécher sur la surface.

Recouvrement

- Kapci 850 est recouvrable après minimalement une heure à 20°C.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.