KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Kapci 888 Vernis acrylique 2K MS

Description du produit

Kapci 888 est un vernis acrylique à 2 composants à teneur moyen en extrait sec, conçu pour l'application dans le system Kapcibase. Il est facile à appliquer, il apporte un superbe brillant lorsqu'il est utilisé conjointement avec des durcisseurs Kapci MS 651 Normal, 652 rapide, 653 extra rapide ou 656 lente. Kapci 888 offre un brillant élevé et une excellente finition finale.

Préparation des supports

Le vernis Kapci 888 doit être appliqué seulement sur:

1. Kapcibase Peinture à solvant Bi-Couche;
2. Adéquatement préparés travaux de peinture dans de bonnes conditions;.

Avant l'application du Vernis Kapci 888, il faut poncer et nettoyer l'ancien surface de peinture avec de diluant nettoyage Kapci 605.

Application



Proportion de mélange:
100:50:30
(2:1+30%)

100% Vernis Kapci MS 888
50% Durcisseur Kapci MS 653 Extra Rapide, 652 Rapide, 651 Moyen ou 656 Lent
30% Diluant Kapci 2K, 600F Rapide, 600 Moyen, 601 Lent ou 602 Extra Lent

Note: le diluant et le durcisseur peut être utilisé en deux manières, pour de surfaces ou par temps.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025 | **Fiche de données techniques** | **À usage strictement professionnel**

Utiliser la réglette Kapci



Viscosité d'application:
15-18 sec (DIN4/20°C)



Durée de vie en pot:
À 20°C/ 4 heures

Réglages du pistolet :
1.3 mm
Pression d'Application:
3.0-3.5 bar/45-50 psi inlet
HVLP: 2 bar/30 psi inlet

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet.

Nombre de couches :
Appliquer 2 couches Normales.

En suivant les recommandations d'application 50-60 microns



Évaporation :
Entre les couches / 5-10 minutes à 20°C;
Avant cuisson / 20 minutes à 20°C



Temps de séchage :
16 heures à 20°C
30 minutes à 60°C

Infra – rouge:
Ondes courtes *: 10-15 minutes
* Lignes directrices pour l'équipement IR.

Pour obtenir d'autres informations sur le séchage infra- rouge se reporter à la fiche technique du fabricant.
.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Notes générales sur l'application du produit

Choix du durcisseur

Kapci propose une gamme de durcisseurs pour répondre à chaque type et surface appliquée de la voiture dans toutes les conditions.

Les recommandations ci-dessous sont données à titre indicatif :
Le durcisseur Kapci 653, extra rapide est recommandé pour la température au-dessus de 20°C et en cas d'application sur de petites zones.
Le durcisseur Kapci 652, rapide est recommandé pour la température jusqu'à 25°C et en cas d'application sur de moyennes zones.
Le durcisseur Kapci 651, moyen est recommandé pour la température jusqu'à 30°C et en cas d'application sur de larges zones.
Le durcisseur Kapci 656, lent est recommandé pour la température plus 30°C.

Ajout facultatif de l'Accélérateur Kapci 6510

Les temps de séchage peuvent être réduits en ajoutant l'accélérateur Kapci 6510. L'Accélérateur Kapci 6510 doit être ajouté au mélange de vernis et de durcisseur dans une proportion de 4-9% du poids avant l'addition de diluant. Note : Ajouter Kapci 6510 va minimiser la vie en pot à 2-3 h.

Lustrage

Le vernis Kapci 888 MS ne nécessite pas de lustrage car il offre un excellent brillant. Si un lustrage est nécessaire, par exemple pour éliminer des impuretés, il est recommandé de l'effectuer par un papier 1500 ou plus fin par machine en utilisant polis de haute qualité dans un délai d'une à vingt-quatre heures après le temps de séchage indiqué.

Remarques supplémentaires

1. Pour un résultat optimal sur les surfaces, il faut être sûr que la température de la cabine est entre 20°C -25°C.
2. Nettoyer l'équipement immédiatement après l'application

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

COV (2004/42/EC)

2004/42/IIB(e)(840)560

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit: IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 840 g/litre au maximum.
Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de. 560 g/litre au maximum.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.