



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci K60 Composé de coupe fine.

Description du produit

Kapci K60 est un composé de coupe fine, à haute performance et à base à l'eau utilisé comme une troisième étape après K20 et K40 ou K40 seulement. Il est un produit sans silicone et sans cire qui fournit une finition de haute brillance supérieure. Kapci K60 est utilisé avec une éponge grise et fine pour la machine polisseuse. Il peut également être utilisé pour polir par main. Le produit est super pour l'élimination des signes de tourbillon du processus de composition.

Les avantages clés de Kapci K60

Rapidité	Une élimination rapide d'égratignures.
Finition	Des finitions hautes brillantes.
Facile à l'emploi	Un emploi simple et sec sans aucune addition d'eau et une élimination facile des éclaboussures de produit sur des panneaux adjacents.
Résultats permanents	Pas de réapparition des marques de ponçage.

Le placement de produit dans le système de polissage Kapci

Coupe rapide	Coupe moyenne	Coupe fine	Protection
Kapci K10	Kapci K40	Kapci K60	Kapci K90
Kapci K20			Kapci 80
Kapci K15			Latico 5050
Latico 5000			

Informations générales, chimiques et physiques

Groupe de produit	Sans silicone et cire.
Viscosité	22-33 poises
Densité	0.95-1kg/L
Forme	Forme liquide.
Couleur	Blanche
Paquet	300gm et 0.9L

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Information technique et la direction d'emploi.

Information technique		
Coupe	4	
Brillance	9	

Direction d'emploi		
Abrasion maximale	Comme une deuxième étape après K40 ou K20	
L'utile de polissage		Une mousse grise de coupe fine.
La vitesse de rotation	1200 – 1800 r.p.m	
La machine de polissage		Une machine polisseuse rotative ou orbitale
		Appliquer une basse quantité du produit au tampon. Commencer la machine à une vitesse moyenne et graduellement augmenter la vitesse en utilisant une pression légère.

Notes générales

- Appliquer Kapci K60 loin de la lumière de soleil.
- Appliquer Kapci K60 sur une surface froide.
- Appliquer Kapci K60 sur une surface propre.
- Si la surface est sèche, Un peu d'eau sur la surface peut prévenir la formation de saleté.
- Réduire la pression par 2 – 3 secondes avant la fin de processus de frottement pour atteindre d'une haute brillance.
- Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon en microfibre de qualité supérieure.

Stockage

	Maintenir loin de gel. Conserver entre 15 °C and 35 °C. Stocker dans un endroit bien ventilé
---	--

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.