



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي تكس ٧٠٠

وصف المنتج

كابسي تكس ٧٠٠ دهان زخرفي مصنع من الاكريليك عالي الجودة مع إضافات مانعة للتشقق للاستخدام الخارجي.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون :

أبيض و يمكن تلوينه

معدل الفرد :

١,٥-٢م^٢/كجم يعتمد على:- طبيعة السطح و ظروف التنفيذ القائم بعمله الدهان

مميزات المنتج

- سهولة التطبيق
- لا يحدث له تشقق
- تغطية عالية
- يتمتع بمتانة عالية
- يمكن تشكيله في أشكال مختلفة

مجالات التطبيق وتجهيز السطح

يفضل استخدام كابسي تكس ٧٠٠ علي جميع الأسطح الخارجية الإسمنتية و الجبسية خصوصا تلك الأسطح المعرضة لظروف مناخية قاسية.

يستخدم كابسي تكس ٧٠٠ علي الأسطح الخارجية للحصول علي تشطيب زخرفي خشن.
يمكن استخدامه داخليا للحصول علي تشطيب مميز في بعض الأماكن.
يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم.

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

جفاف اولي ٢-٣ساعة

زمن اعاده الدهان ٢٤ ساعة

جفاف نهائي ٢٤ ساعة

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: الرولة أو مسدس الرش لا هوائي

نسبة التخفيف: كابسي تكس ٧٠٠ يخفف بالماء (٥%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح (جميع الأسطح) :

١. (وش) كابسي سيلر ٧٥٦
٢. (وش) كابسي تكس ٧٢٠
٣. (وش) كابسي كلير ٧٥٢ للحصول على سطح لامع



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل