



**KAPCI**  
COATINGS

Decorative Paints

www.kapci.com

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

## كابسي إكس ا

### وصف المنتج

كابسي إكس ا بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية و يتميز بالتغطية والبياض العالي.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض و يمكن تلوينه
اللزوجة	٣±٣٠ كريس
نسبة المواد الصلبة	٦٠±٣%
الكثافة النوعية	١,٣±١,٥٠ جم / سم <sup>٣</sup>
اللمعة	مط
معدل الفرد	٦-٩ م <sup>٢</sup> /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٥ - ٥٠ ميكرون)

### مميزات المنتج

- لزوجه عاليه
- يتقبل مزيد من التخفيف من الماء
- مقاوم للقلويات
- تغطية عالية
- سهل التطبيق
- يعطي سطح منظم وناعم بعد التطبيق
- بياض عالي

### تجهيز السطح

يفضل استخدام كابسي إكس ا علي جميع الأسطح الداخلية. يستخدم كابسي إكس ا لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم

### تطبيق المنتج

يمكن تطبيق المنتج:

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم <sup>٢</sup> (٢١٠ بواز)

نسبة التخفيف : كابسي إكس ا يخفف بالماء حسب الحاجه حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

### نظام الدهان المقترح

الأسطح الجديدة : (وجه) كابسي سيلر ٧٥١. ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠.

الأسطح السابق دهانها ببيويات زيتية أو لاكيات: تخشين السطح بالصفرة والتخلص من الأتربة. ثم (وجه) مخفف من كابسي مط ٧٦٦.

ثالثا الأسطح السابق دهانها ببيويات مستحلبة (بلاستيك) : تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل. ثم غسل الأسطح بالماء.

بعد ذلك

(وش) من كابسي سيلر ٧٥١.

(وشين) كابسي إكس ا

**هام:** التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



**KAPCI**  
COATINGS

Decorative Paints

www.kapci.com

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%.

- جفاف اولي ١ ساعة
- زمن اعاده الدهان ٤ ساعة
- جفاف نهائي ٦ ساعة



#### ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

#### مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

#### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل