

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 205

Exclusivo para uso profesional

Latico 5770 base bicapas

Descripción del producto

Latico 5770 es un línea de base bicapa para repintado de vehículos. Ofrece bicapas de color sólido, metálico, perlado y xerálico, está formulado para ofrecer colores a medida de acuerdo a los requisitos del cliente. Laticobase 5770 bicapa se utiliza con barnices Latico y Kapci para dar un acabado final duradero y brillante.

Substratos

Laticobase 5770 se puede aplicar sobre imprimación y viejos acabados en buen estado, aparejos 2K e imprimaciones 2K. La superficie debe estar limpia, libre de rastros de polvo de lijado y grasa.

Antes de aplicar Latico 5770, hay que lijar la superficie con lijadora utilizando P360, seguida por P500 o lijado en húmedo con el papel P800-P1000. El trabajo debe estar completamente desengrasado antes de aplicar Laticobase 5770. Para limpiar y desengrasar la superficie, utiliza Kapci 605 Desengrasante. Utilice tackrag antes de aplicar el color de base de bicapa.

Aplicación



Proporción de mezcla

(1:1)

Bicapa MS de Latico	Diluyentes 2K de Latico
100%	100% 5550 Normal, 5560 Lento



Utilice regla de medida



Aplicación de viscosidad:

15-18 s (DIN4/20°C)




Tipos de pistolas aerográficas:

	Boquilla de pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
Conforme	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	
HVLP	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.2-1.3mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	



Número de capas:

Colores bicapa de pigmentos metálicos, perlados y de efecto especial.	Color bicapa sólido
Aplique 2 capas normales + capa opaca DFT 15-20 micrones	Aplique 2 capas normales DFT 15-20 micrones

**Tiempo de evaporación:**

4-5 min/20°C entre capas (hasta que mate);
10-15 min/20°C antes de aplicar el barniz

**Revestimiento**

Aplicar barnices 2K

Notas generales

Rectificación

Si hay un defecto visible, se puede eliminar después del secado de la base, con un lijado manual utilizando papel P1500 o más fina.

Otros consejos

1. Agite el Laticobase 5770 para asegurar de la precisión del color.
2. Se recomienda filtrar el color de bicapa antes de pintar.
3. Para una aplicación óptima asegure que base bicapa Latico 5770 está entre 20°C y 25°C.
4. Limpie y desengrase la superficie con el desengrasante Kapci 605 antes de aplicar el color Latico 5770 base bicapa. Utilice tackrag antes de aplicar el color de base de bicapa

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.