

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

Laticobase 5790 Color Bicapa premezclado

Descripción del producto

Laticobase 5790 es color bicapa premezclado para repintar vehículos. Entrega bicapa de color sólido, metálico, perlado y xirálico. Los colores bicapa premezclados Hechos a medida están disponibles a petición del cliente.

Laticobase 5790 se usa en combinación con los barnices de Latico para dar un acabado resistente, duradero y con alto brillo.


Substratos

Laticobase 5790 se puede aplicar sobre imprimación y viejos acabados en buen estado, aparejos 2K e imprimaciones 2K. La superficie debe estar limpia, libre de rastros de polvo de lijado y grasa.

Antes de aplicar Latico 5790, hay que lijar la superficie con lijadora D/A utilizando P500 o lijado en húmedo con el papel P800-P1000. La superficie debe estar completamente desengrasada y limpia antes de aplicar Laticobase 5790.

Aplicación

 (1:1)	Proporción de mezcla	Latico 5790 bicapas premezclados 100%	Diluyentes 2K de Latico 100% 5550 Normal, 5560 Lento	
	Utilice regla de medida			
	Aplicación de viscosidad: 15-18 s (DIN4/20°C)			
	Tipos de pistolas aerográficas:			
		Boquilla de pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	
	HVLP	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
	Convencional	1.2-1.3mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	
	Consulte las recomendaciones del fabricante sobre pistolas aerográficas.			
	Número de capas:			
	Colores bicapa de pigmentos metálicos, perlados y de efecto especial.			Color bicapa sólido
	Aplique 2 capas normales + capa opaca DFT 15-20 micrones			Aplique 2 capas normales DFT 15-20 micrones

**Tiempo de evaporación:**

4-5 min/20°C entre capas (hasta que mate);
10-15 min/20°C antes de aplicar el barniz

**Aplicación de barniz:**

Aplicar barnices 2K

Notas generales

Rectificación

Si hay un defecto visible, se puede eliminar después del secado de la base, con un lijado manual utilizando papel P1500 o más fina.

Otros consejos

1. Agite el color base bicapa de Latico 5790 para asegurar de la precisión del color.
2. Se recomienda filtrar el color de bicapa antes de pintar.
3. Para una aplicación óptima asegure que base bicapa Latico 5790 está entre 20°C y 25°C.
4. Limpie y desengrase la superficie con el desengrasante Kapci 605 antes de aplicar el color Latico 5790 base bicapa.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.