

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

Latico 5920 barniz Acrílico 2K

Descripción del producto

Latico 5920 es un barniz acrílico 2K adecuado para aplicación sobre bicapas. Ofrece alto brillo, buena dureza y secado rápido. Se utiliza con el activador Latico 5605.

Substratos

Latico 5920 tiene que aplicarse sobre colores de bicapas o pinturas existentes en buen estado. El soporte tiene que ser lijado y desengrasado por completo antes de aplicar el barniz 5920 de Latico.

Aplicación




Proporción de mezcla

(2:1:0,6)

Latico 5920 Barniz MS	Activadores MS de Latico	Diluyentes 2K de Latico
100%	50%	30%
	5605 Normal	5550 Normal, 5560 Lento




Utilice regla de medida



Aplicación de viscosidad:

15-18s(DIN4/20°C)



Vida de mezcla:

4 horas a 20°C



Tipos de pistolas aerográficas:

	Boquilla de pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
Conforme	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	
HVLP	1.2-1.3mm	2 bar (26-29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.2-1.3mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	


. Consulte las recomendaciones del fabricante sobre pistolas aerográficas.



Número de capás:

Aplique 2 capas normales.

El espesor del film seco es 50-60 micrones.



Tiempo de evaporación:

5-10 min/20°C entre capas; 15

min/20°C antes hornear;

Nota: 20 minutos para sistemas lentos.

**Tiempo de secado:**

10 horas /20°C

30 min/60°C

**Secado a infrarrojos**

Onda corta*: 10-15 minutos

*Guía de equipos de infrarrojos.

Consulte las instrucciones del fabricante sobre las instalaciones de los equipos de infrarrojos.

Notas generales

Elección de activadores de Latico

Latico ofrece una gama de activadores que ajustan con todos los tipos y tamaños de reparación de coches bajo todas las condiciones.

Rectificación y pulido

Si existe cualquier tipo de suciedad, se lija con P1500 u otra más fina y luego se pule con máquina utilizando pulido compuesto de alta calidad. El pulido es más fácil durante las 24 horas siguientes al tiempo de secado.

Otros consejos

1. Para una aplicación óptima asegure que la cabina de pintura y la temperatura de la pintura están entre 20°C y 25°C.
2. En general, utilice un diluyente más lento en cabinas de movimiento rápido de aire, para reparaciones grandes y para aplicaciones en temperatura más altas. Utilice diluyente más rápido en cabinas de movimiento rápido de aire y aplicaciones en temperaturas más bajas.
3. Limpie la pistola inmediatamente después del uso de productos 2K.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(e)(840)560

El valor límite de UE para este producto (categoría del producto: IIB.e) preparado en la forma de uso es máximo 840 g/l de VOC. El contenido de VOC de este producto preparado en la forma de uso es máximo 560 g/l.

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.