

لاتيكو ٧٠٠ لامع

وصف المنتج

لاتيكو ٧٠٠ هو دهان سينثتيك لامع يجف بالهواء . مناسب لجميع التطبيقات على المعادن والخشب والجدران بعد تجهيز السطح بالبرايمر المناسب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي
اللزوجة:	٢٠-٢٥ ثانية / كأس فوردر ٨
المحتوى الصلب	٥٧-٦٥ %
الكثافة	١,٢-١,٩ جم / سم ٣
اللمعة:	لامع
التغطية	١٠-١٢ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف (٤٠-٥٠ μ)

تجهيز السطح

- يوصى باستخدام لاتيکو ٧٠٠ لامع للتطبيق على الخشب والمعادن والجدران بعد التحضير المناسب
- يتم دهان السطح مسبقا بلاتيکو ٧١١.
- يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحمة والشمع.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج باستخدام

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠٠ باواز)

نسبة التخفيف: يتم تطبيق لاتيکو ٧٠٠ لامع بعد التخفيف بكابسي ٥٥٥ من ١٠٪ إلى ٣٠٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق المناسبة وقت

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

الجفاف الأولي ٣ ساعات
الجفاف لاعادة الدهان ٢٤ س
الجفاف النهائي ٢٤ ساعة



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي فى الشكل النهائي للمنتج

٤- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبي

مدة الصلاحية وطريقة التخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها فى عبوة أصلية محكمة الغلق فى درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.

٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.

٣- التهوية الجيدة مطلوبة فى بيئة العمل