

لاتيكو ماريل ٣٠٠٠ – لاصق رخام

وصف المنتج

لاتيكو ماريل ٣٠٠٠ هو معجون بولي إستر لاصق للرخام يجف بالمصطب للوصلات الرخامية والتطبيقات المعمارية

الإستخدام

يستخدم لاتيکو ماريل ٣٠٠٠

- لاصق التماثيل والهياكل المصنوعة من الرخام والجرانيت
- في عمل الاعمدة الرخامية
- تثبيت الاقواس الرخامية في الفيلات
- ملء الثقوب والشقوق الموجودة في الرخام
- في تثبيت واجهات المباني المصنوعة من الرخام

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	شفاف
القوام	معجون شفاف
اللزوجة	١٩٠-٢٣٠ مللي باسكال / ث عند درجة حرارة ٣٠ د.م
الكثافة	١,١٣-١,١٦ جم/سم ^٣

خواص المنتج بعد الخلط مع المصطب

الوقت المسموح لإستخدام المنتج بعد خلط ٢-٣ % من المصطب	٦-٨ دقيقة
الصلابة النسبية بعد ٢٤ ساعة :	٦٨
قوة القطع :	٢٠ كيلو نيوتن / دقيقة
الجفاف الاولي عند درجة حرارة ٢٥ د.م	١٢-١٤ دقيقة
الجفاف النهائي	٢-٣ ساعات

المواد المستخدمة في التطبيق

ماريل ٤٠٠٠

مصطب بيروكسيد

تجهيز السطح

يتم إزالة الطبقة المتهاكلة من سطح الرخام والجرانيت بواسطة الفرشاة السلك

١. تعليمات التطبيق

٢. يتم تقليب الماريل جيدا في العبوة في حالة وجود فصل بسيط أو عدم تجانس للمنتج
٣. يتم خلط المصطب مع المعجون بنسبة ١-٢ جرام مصطب على كل 100 جرام معجون لاصق رخام ماريل ٣٠٠٠ في درجات الحرارة العالية أو ٣ جرام في حالة درجات الحرارة المنخفضة
٤. يجب خلط المصطب مع المعجون جيدا حتى يصبح متجانس القوام
٥. يجب عدم ترك الخليط فترة طويلة بعد الخلط بدون استخدام

الصلاحيّة والتخزين

عام من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل