



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي 1K فلر

وصف المنتج

كابسي 1K فلر هو منتج ذو اساس نثرو سياليلوز يتميز بسرعة الجفاف. يستخدم لمليء الثغور والخدوش الصغيرة على السطح قبل اعادة التطبيق بأى من دهانات كابسي.

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي 1K فلر يمكن تطبيقه على أى نوع دهان بما فى ذلك TPA , معجون بولى استر 2K او معجون نثرو وذلك بعد اعداد الجيد. يجب تطهير السطح جيدا قبل اعادة الدهان.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم:		نسبة الخلط بالوزن:	
١٠٠% كابسي 1K فلر : ١٠٠% كابسي ٥٢٦ نثرو سياليلوز		١٠٠ : ١٠٠	
استخدم مسطرة الخلط			
مسدس الرش:			
المتوافق مع البيئة	قطر الفونيه	الضغط الداخلى	الضغط عند مخرج الدهان
١,٨-١,٧	٢٦-٢٩ بواز	٧,٠ بواز (٨-١٠ بواز)	المتوافق مع البيئة
١,٨-١,٧	٢٦-٢٩ بواز	٧,٠ بواز (٨-١٠ بواز)	HVLP
١,٨-١,٧	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بواز)	٧,٠ بواز (٨-١٠ بواز)	التقليدى
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			
عدد طبقات الدهان :		سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون	
يطبق المنتج برش طبقتان			
وقت الانتظار:		٥ دقائق تقريبا بين الالوجه.	
وقت الجفاف:		الجفاف للصنفرة: ٣٠ دقيقة/٢٠م	

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

المنفرة:

المنفرة المائية: منفرة ٨٠٠ – منفرة ١٠٠٠



المنفرة الجافة: منفرة ٤٠٠ – منفرة ٥٠٠



تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.