



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٠٠ – دوكو دهان نيترو سيليلوز


وصف المنتج

كابسي ٢٠٠ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النيترو سيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٢٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم : ١٠٠% كابسي ٢٠٠ دوكو 1K ١٠٠% كابسي ثنر ٥٢٦				 (1:1)
استخدم مسطرة الخلط				
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (4 F / ٢٠ °م)				
مسدس الرش				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	
٧,٠ بار (٨-١٠بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٢-١,٣	HVLP	
٤٥ - ٥٠بواز (٣-٣,٥ بار)	٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٢-١,٣	التقليدي	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ - ٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠°م				
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقه / ٢٠°م				

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.