



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٥٠ – دوكو – دهان نتروسيليلوز


وصف المنتج

كابسي ٢٥٠ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النتروسيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٢٥٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم : ١٠٠% كابسي ٢٥٠ دوكو 1K ١٠٠% كابسي نتر ٥٢٦				 (1:1)	
استخدم مسطرة الخلط					
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / F 4)					
مسدس الرش					
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	المتوافق مع البيئة	يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP		
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي		
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢			
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ - ٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون					
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠°م					
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقة / ٢٠°م					

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.