



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٥٥ – دوكو – دهان نيتروسليلوز


وصف المنتج

كابسي ٢٥٥ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النيترو سليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٢٥٥ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم :				
١٠٠% كابسي ٢٥٥ دوكو 1K				
١٠٠% كابسي ثر ٥٢٦				(1:1)
استخدم مسطرة الخلط				
لزوجة الرش :				
١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / F 4 / م °م)				
مسدس الرش				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	
٧,٠ بار (٨-١٠ اوباز)	٢ بار (٢٦-٢٩ اوباز)	١,٢-١,٣	HVLP	
٣,٥-٤٥ اوباز (٣-٣,٥ بار)	٢ بار (٢٦-٢٩ اوباز)	١,٢-١,٣	التقليدي	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان :				
يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات:				
الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / م °م٢٠				
وقت الجفاف:				
٣٠ دقيقة / م °م٢٠				

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.