



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٣٥٠٠ – دهان نيتروسيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٣٥٠٠ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النيترو سيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٣٥٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

١٠٠% كابسي ٣٥٠٠ دوكو 1K ١٠٠% كابسي ثنر ٥٢٦ نسبة الخلط بحجم : (1:1)																				
استخدم مسطرة الخلط																				
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / F 4) °م																				
مسدس الرش																				
<table><tr><th>الضغط عند مخرج الدهان</th><th>الضغط الداخل</th><th>قطر الفونيه</th><th></th></tr><tr><td></td><td>٢ بار (٢٦-٢٩بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>المتوافق مع البيئة</td></tr><tr><td>٧,٧ بار (٨-١٠بواز)</td><td>٢ بار (٢٦-٢٩بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>HVLP</td></tr><tr><td></td><td>٤٥-٥٠بواز(٣-٣,٥ بار</td><td>١,٣-١,٢</td><td>التقليدي</td></tr></table>				الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه			٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة	٧,٧ بار (٨-١٠بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٣-١,٢	HVLP		٤٥-٥٠بواز(٣-٣,٥ بار	١,٣-١,٢	التقليدي	
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه																		
	٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة																	
٧,٧ بار (٨-١٠بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩بواز)	١,٣-١,٢	HVLP																	
	٤٥-٥٠بواز(٣-٣,٥ بار	١,٣-١,٢	التقليدي																	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.																				
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ - ٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون																				
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / °م٢٠																				
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقه / °م٢٠																				

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.