



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٣٥٥ معجون بولي استر مرن للبلاستيك

وصف المنتج :

كابسي ٣٥٥ هو معجون بولي استر مرن صمم خصيصا للتطبيق على الاسطح البلاستيكية المرنة . كابسي ٣٥٥ يتميز بتماسك ممتاز على البلاستيك مع مرونة عالية. يمكن تطبيق المنتج على انواع البلاستيك المختلفة عدا البولي ايثيلين (PE) ويمكن تطبيقه تحت اي نوع من فترات كابسي. يعتبر اللون الاسود للمعجون من اهم مميزاته حتى يتمشى مع لون الاسطح البلاستيكية .

الأسطح المناسبة للدهان :

كابسي ٣٥٥ يصلح للتطبيق على انواع مختلفة من البلاستيك عدا البولي ايثيلين (PE) . قبل تطبيق المعجون يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنفرة.

طريقة التطبيق :

١٠٠% معجون كابسي ٣٥٥ ١-٣% مصلب المعجون	نسبة الخلط بالوزن : ١٠٠ : ٣ - ١ %	
طريقة التطبيق : يتم التطبيق باستخدام سكين المعجون المعدنية. تستخدم السكين البلاستيكية لتطبيق المعجون على الحرف والمنحنيات. عند الاحتياج لتطبيق أكثر من طبقة يجب ترك وقت جفاف بين الطبقات بدون الاحتياج للصنفرة. وقت الانتظار للمعجون (وقت العمل) ٤-٥ دقائق عند ٢٠°م.		
وقت الجفاف عند ٢٠°م : الجفاف للصنفرة: ٢٠-٣٠ دقيقة		
الصنفرة الجافة بالماكينه : ينصح بمراحل الصنفرة الجافة التالية: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠		
الصنفرة الجافة اليدويه : ينصح بمراحل الصنفرة الجافة التالية: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠		
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ٥-٨ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.		



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان معجون ٣٥٥ بعد الصنفرة.

ملاحظات اخرى :

- يتم اضافة المصلب الى المعجون بنسبة ١-٣% . اضافة نسبة المصلب اكثر (اكثر من ٣%) او اقل (اقل من ١%) يمكن ان يسبب مشكلة تغيير اللون او التبقيع.
- يمنع تطبيق المعجون على ووش برايمر او برايمر بادئ Each او الدهانات ثرموبلاستيك اكريلك.
- يمنع تطبيق الدهان النهائي (اكريلك او بيزكوت ...) مباشرة على المعجون.
- يمنع تطبيق المعجون بين طبقتين من الدهان النهائي.
- يمنع استخدام الصنفرة بالماء مع المعجون.
- يجب غسل جميع الادوات التي تم استخدامها في تطبيق المعجون على الفور بالشر.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b)(250)230

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايرة طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: **IIIB.b**) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٥٠ جرام/لتر.

قيمة المواد العضوية المتطايرة لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٣٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.