



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ١٦ محسن المرونة

وصف المنتج

كابسي ١٦ محسن المرونة للأسطح البلاستيك حيث يتم إضافته للفلرات الأكريليك ولدهانات الأكريليك والورنيشات الأكريليك لتحسين المرونة على الأسطح البلاستيك المرنة

التطبيق

للأسطح البلاستيك المرنة يتم إضافة كابسي ١٦ بنسبة ٢٠% بالحجم للفلرات الأكريليك والدهانات والورنيشات الأكريليك للأسطح شديدة المرونة يمكن إضافة ١٦ حتى ٣٠% بعد إضافة محسن المرونة يتم إضافة المصلب والتتر

تجهيز البلاستيك



يتم تحديد نوع البلاستيك

١. يتم تحديد نوع الدهان المناسب لنوع البلاستيك
٢. التنظيف الأولي يتم بالصابون والماء الدافئ ثم يتم الشطف جيدا بالماء النظيف ثم يترك البلاستيك كي يجف تمام
٣. بعد الصنفرة باستخدام البادة وصنفرة ٦٠ – ٨٠ يتم التنظيف والتطهير باستخدام ٦٠٥ ثم يتم التنشيف بسرعة.
٤. بعد ذلك تتم خطوات الدهان بداية من البرايمر المخصص للبلاستيك وحتى الدهان النهائي

ملاحظات أخرى

يجب معرفة أن إضافة ١٦ يؤخر الجفاف
بعد إضافة ١٦ للمنتج يتم إضافة المصلب والتتر حسب التعليمات العادية لتشغيل المنتج
يمكن تقليل التتر المضاف في حال قلت اللزوجة نتيجة إضافة محسن المرونة

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .