



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦١٩ سيلر أكريليك أحادي

وصف المنتج

كابسي ٦١٩ هو سيلر أكريليك أحادي جاهز للإستخدام . هذا السيلر والذي لا يحتاج صنفرة يستخدم في المرممات السريعة التي تحتاج لمنتجات يمكن الدهان عليها دون صنفرة . يمكن دهانه بالعديد من الدهانات النهائية . ويتميز السيلر بقوة التماسك العاليه
كابسي ٦١٩ يوجد بصوره شفاهه أو ملونه (أبيض – أسود – ورمادي) والشفاف يمكن تلوينه بأى من اللون كابسي TPA بنسبة ١٠%

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٦١٩ سيلر يمكن تطبيقه على الحديد و الحديد المجلفن والألومنيوم والفلر الثنائي بعد صنفرة والدهان القديم
وأسطح الغبير جلاس
للحماية ضد الصدأ يتم دهان برايمر إيبوكسي قبله

التطبيق

كابسي ٦١٩ منتج جاهز للتطبيق بعد رج العبوة



مسدس الرش



الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤ – ١,٣	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤ – ١,٣	HVLP
	٥٠ – ٤٥ بواز (٣-٥,٣ بار)	١,٤ – ١,٣	التقليدي

يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمسدس .

عدد طبقات الدهان
وش واحد
سمك الدهان ٢٠ – ٢٥ ميكرون



للدهان عليه مباشرة
٢٠ د عند ٢٥ د.م
١٠ د عند ٣٠ د.م



للدهان عليه بعد الصنفرة
١,٥ – ٢ ساعة د عند ٢٥ د.م
ساعة عند ٣٠ د.م



ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

الصفرة

يجب صفرة السطح بصفرة جافة ٥٠٠ أو ٦٠٠ أو صفرة بالماء ١٠٠٠ أو ١٢٠٠
١- لا يتم دهان السيلر بدهان نهائي في حالة مرور ٨ ساعات على رشه
٢- لا يتم الضغط عند الصفرة حتى لا يتأكل سطح السيلر



تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة