



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسي ٦٢٥ فلر أكريلك ثنائي

وصف المنتج

كابسي ٦٢٥ هو فلر ذو اساس اكريلك ثنائي (يحتاج مصلب) صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي أكريلك أو كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصغرة و يعطى سطح نهائي ممتاز.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٢٥ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادى Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها كابسي ٦١٥.

قبل تطبيق الفلر يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠٠ : ١٤ : ١٢	ثتر كابسي	مصلب كابسي ٦٢١	فلر كابسي ٦٢٥	نسبة الخلط بالحجم : : (٤:١:١)
	%٢٥ ٤٦٠٠ سريع ٦٠٠ عادى ٦٠١ بطئ ٦٠٢ بطئ جدا أو ١٠% للتوافق البيئي	%٢٥	%١٠٠	

لزوجة الرش : ١٦-٢٠ ثانية (DIN 4) / ٢٠ °م	s
---	------------------------------------

الوقت المسموح بعد الخلط ٤ ساعات عند ٢٠ °م	A B
--	--

مسدس الرش:				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه		
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة	
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP	
	٣-٣,٥ بار (٤٥-٥٠ بواز)	١,٨-١,٧	التقليدى	

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

سُمك الدهان الجاف ٨٠-١٠٠ ميكرون. عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه	
--	-----------------------------------

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٧ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٣,٥-٤ س / ٢٠°م ٣٠ دقيقة / ٦٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠ - ٤٠٠ / ٥٠٠	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ او ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الغلر ٦٢٥ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ٦٦٠ و كابسي ٦٧٠.

إختيار الترات

يستخدم كابسي ٦٦٠ الترات السريع في درجات الحرارة القليلة حتى ٢٠°م وللمساحات الصغيرة .
يستخدم كابسي ٦٦٠ العادي في درجات الحرارة العادية حتى ٢٨°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٦٠ البطيء في درجات الحرارة المرتفعة حتى ٣٥°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٦٠ البطيء في درجات الحرارة الأعلى من ٣٥°م و لجميع المساحات .
في العموم : يتم استخدام الترات البطيء في الكبائن ذات معدلات الهواء الشديد و للمساحات الكبيرة و في درجات الحرارة الكبيرة و يستخدم الترات السريع في الكبائن ذات معدلات الهواء البطيء والمساحات الصغيرة و في درجات الحرارة المنخفضة .
يفضل الرجوع الى النشرة الفنية لشرائح كابسي .

التطبيق على البلاستيك

لتطبيق الغلر ٦٢٥ على البلاستيك يجب استخدام كابسي ٦٦٠ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق .

ملاحظات اخرى

١. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ °م
٢. يجب غسل مسدس الرش بعد بدهانات 2K .

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .