



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٣٠ – فلر أكرليك ثنائي عالي المحتوى الصلب

وصف المنتج

كابسي ٦٣٠ هو فلر أكرليك ثنائي (يحتاج مصلب) محتواه من المواد الصلبة عالي. صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي اكرليك او كابسي بيز و كابسي ديما. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنفرة و يعطى سطح نهائى ممتاز. يتميز بالقدرة العالية للمحافظة على اللمعة و درجة اللون للدهان النهائى.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٣٠ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادئ Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تجهيزه .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٧ : ١٩ : ١٠٠	نسبة الخلط بحجم :			
	فلر كابسي ٦٣٠ ١٠٠%	مصلب ٣٠%	ثئر كابسي ٥٠%	
	عادي ٦٢١	٦٠٠ سريع ٦٠٠ عادي ٦٠١ بطئ ٦٠٢ بطئ جدا		

لزوجة الرش : ٢٠ – ٢٥ ثانية (DIN 4) / ٢٠ °م		
وقت الثبات: ٤ ساعات عند ٢٠ °م		

مسدس الرش:				
المتوافق مع البيئة	١,٨ – ١,٧	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان	
HVLP	١,٨ – ١,٧	٢ بار (٢٦ – ٢٩ يواز)	٧,٠ بار (٨ – ١٠ يواز)	
التقليدي	١,٨ – ١,٧	٢ بار (٢٦ – ٢٩ يواز)	٣,٥ – ٣ بار (٤٥ – ٥٠ يواز)	

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٨٠ – ١٠٠ ميكرون.		

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS



وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-١٠ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٤ س / ٢٠°م ٣٠ دقيقة / ٦٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكنة: ٣٢٠-٤٠٠/٥٠٠	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ او ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان الغلر ٦٣٠ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ٦٦٠ و كابسي ٦٧٠ ويمكن استخدامه مع الكابسي ديما او المنتجات الاتيكو .

إختيار التثرات

يستخدم كابسي ٤٦٠٠ التثر السريع في درجات الحرارة القليلة حتى ٢٠°م وللمساحات الصغيرة .
يستخدم كابسي ٦٠٠ العادي في درجات الحرارة العادية حتى ٢٨°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٠١ البطيء في درجات الحرارة المرتفعة حتى ٣٥°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٠٢ البطيء في درجات الحرارة الأعلى من ٣٥°م و لجميع المساحات .
في العموم : يتم استخدام تالثر البطيء في الكبائن ذات معدلات الهواء الشديد و للمساحات الكبيرة و في درجات الحرارة المنخفضة
يفضل الرجوع الى النشرة الفنية لتثرات كابسي .

التطبيق على البلاستيك

لتطبيق الغلر ٦٣٠ على البلاستيك يجب استخدام كابسي ٦٦٠ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق .

ملاحظات اخرى

١. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ د.م
٢. يجب غسل مسدس الرش بعد بدهانات 2K .

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IB(c)(540)535

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أى مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايرة طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: **IIb.b**) للمنتج الجاهز للتطبيق هي
بحد اقصى ٥٤٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضوية المتطايرة لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٥٣٥ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.