



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٣٥ قلم أكريليك ثنائي

وصف المنتج

كابسي ٦٣٥ هو قلم أكريليك ثنائي (يحتاج مصطب) صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي أكريليك أو كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنغرة و يعطى سطح نهائى ممتاز.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٣٥ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادئ Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها كابسي ٦١٥ .

قبل تطبيق القلم يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠٠ : ١٤ : ١٢	نسبة الخلط بحجم :				
	ثتر كابسي	مصطب كابسي ٦٢١	فلر كابسي ٦٣٥		
	٢٥% ٤٦٠٠ سريع ٦٠٠ عادي ٦٠١ بطيء ٦٠٢ بطيء جدا	٢٥% 	١٠٠% 		
(٤:١:١)					
لزوجة الرش : ١٦-٢٠ ثانية (DIN 4) / ٢٠ °م					
وقت الثبات: ٤ ساعات عند ٢٠ °م					
مسدس الرش:					
الضغط عند مخرج الدهان					
الضغط الداخل					
قطر الفونيه					
المتوافق مع البيئة					
HVLP					
التقليدي					
٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)					
٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)					
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)					
٥٠-٤٥ بواز (٣-٥,٣ بار)					
١,٨-١,٧					
١,٨-١,٧					
١,٨-١,٧					
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.					
عدد اوجه الدهان :					
يطبق المنتج برش ٢ وجه سُمك الدهان الجاف ٨٠-١٠٠ ميكرون.					

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS



وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٧ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٣,٥-٤ س / ٢٠°م ٣٠ دقيقة / ٦٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠ - ٤٠٠ / ٥٠٠	
الصفرة بالماء : ١٠٠ أو ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان الفلر ٦٣٥ بعد الصفرة. الفلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ٦٦٠ و كابسي ٦٧٠.

إختيار الترات

يستخدم كابسي ٦٦٠ التتر السريع في درجات الحرارة القليلة حتى ٢٠°م وللمساحات الصغيرة .
يستخدم كابسي ٦٠٠ العادي في درجات الحرارة العادية حتى ٢٨°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٠١ البطيء في درجات الحرارة المرتفعة حتى ٣٥°م و لجميع المساحات .
يستخدم كابسي ٦٠٢ البطيء في درجات الحرارة الأعلى من ٣٥°م و لجميع المساحات .
في العموم : يتم استخدام التتر البطيء في الكبائن ذات معدلات الهواء الشديد و للمساحات الكبيرة و في درجات الحرارة الكبيرة و يستخدم التتر السريع في الكبائن ذات معدلات الهواء البطيء والمساحات الصغيرة و في درجات الحرارة المنخفضة .
يفضل الرجوع الى النشرة الفنية لتترات كابسي .

التطبيق على البلاستيك

لتطبيق الفلر ٦٣٥ على البلاستيك يفضل استخدام كابسي ٦٦٠ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق .

ملاحظات اخرى

١. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ °م
٢. يجب غسل مسدس الرش بعد دهانات 2K .

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .