



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

المعجل كاسبي ٦٥١٠

وصف المنتج

كاسبي ٦٥١٠ هو معجل يستخدم بغرض تسريع معدل الجفاف . ونظرا لنشاطه القوي في التفاعل يجب الحرص التام عند إستعماله ومعرفة الكمية الواجب إضافتها وعادة ما نستعمله مع المصلبات السريعة وفي درجات حرارة من ١٠- ٢٠ د.م

إستخدام المنتج

يتم إضافة المنتج من ٣-٥% بالوزن الى منتجات الأكريليك سواء الورنيشات أو الدهانات
ملاحظة: يتم حساب هذه النسبة بالنسبة للوزن الكلي لكمية الدهان 2K مع المصلب قبل إضافة الثنر
يجب الرجوع للنشرة الفنية للمنتجات التي يمكن إضافة كاسبي ٦٥١٠ إليها حيث توجد معلومات تفصيلية
عن الطريقة والكمية المقررة



ملاحظات عامة

نقاط هامة

- ١- تجنب إضافة زيادة من كاسبي ٦٥١٠ حيث إن زيادته تسبب العديد من مشاكل السطح كفقدان اللمعة وعدم إستواء السطح وحدوث فقاعات دقيقة في السطح
- ٢- كاسبي ٦٥١٠ يستخدم في درجات حرارة من ١٠- ٢٠ د.م وعادة لا نفضل استخدامه في درجات حرارة أعلى من ٢٥ د م
- ٣- لا يستخدم ٦٥١٠ في درجات الرطوبة العالية
- ٤- إضافة كاسبي ٦٥١٠ يقلل وقت الثبات وهو الوقت المسموح بعد خلط المصلب والدهان

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.