



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٨٠٠ برايمر أحادي


وصف المنتج

كابسي ٨٠٠ (إتش برايمر) هو برايمر أحادي (لا يحتاج مصلب) يمكن استخدامه قبل أي من دهانات كابسي 1K أو 2K أو كابسي بيز أو كابسي ديما المائي. يفضل استخدام كابسي ٨٠٠ في الممرات أو على لوحات أصلية (OEM) قبل الدهان دون صنفرة. يمكن تطبيق أي من فترات كابسي 2K للحصول على طبقة دهان ذات سُمك عالي قبل تطبيق الدهان النهائي. لا ينصح باستخدام كابسي برايمر ٨٠٠ الأحادي على الأسطح الكبيرة. ولكن للأسطح الكبيرة و للحماية الأطول يفضل استخدام كابسي ٨٠٥ ووش برايمر الثنائي أو كابسي ايبوكسي برايمر الثنائي.

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٨٠٠ يصلح للتطبيق على أنواع مختلفة من الأسطح مثل الحديد , الحديد المجلفن, الالومنيوم , الغيير جلاس (GRP) و على معجون بولي إستر. قبل تطبيق البرايمر يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنفرة.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن	نسبة الخلط بالحجم :		 (1:1)
	كابسي ٨٠٠ %١٠٠	كابسي ثر %١٠٠	
		٤٦٠٠ سريع	
		٦٠٠ عادي	
		٦٠١ بطئ	
		٦٠٢ بطئ جدا	

مسدس الرش:				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	المتوافق مع البيئة	
	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	HVLP	
٧,٠ بار (٨-١٠ بار)	٢٦-٢٩ بار	١,٨-١,٧	التقليدي	
	٥٠-٥٥ بار (٣-٣,٥ بار)	١,٨-١,٧		

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :	
يطبق المنتج برش ٢ وجه	
سُمك الدهان الجاف ٢٠ ميكرون.	


ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف بين الطبقات:

الجفاف بين الطبقات: ٣-٥ دقائق / ٢٠°م
الجفاف قبل اعادة الدهان: ٢٠-٣٠ دقيقة / ٢٠°م



ملاحظات عامة

الأسطح المناسبة للدهان

١. لا ينصح بتطبيق برايمر كابسي ٨٠٠ على الأسطح الكبيرة. المنتج يصلح للتطبيق على الممرات الصغيرة و يتم التطبيق عليه قبل الجفاف الكامل (Wet on Wet) بالغمر او الدهان النهائي.
٢. يمكن تطبيق برايمر كابسي ٨٠٠ فوق الدهانات القديمة ولكن بعد الجفاف التام.
٣. لا يمكن تطبيق برايمر كابسي ٨٠٠ على الأسطح الثرمو بلاستيك اكريلك TPA.

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان برايمر كابسي ٨٠٠ بعد ٢٠-٣٠ دقيقة / ٢٠°م بدون صنفرة. للوصول الى سُمْك اعلى من طبقة الدهان يمكن اعادة التطبيق باى من فلات كابسي 2K قبل تطبيق الدهان النهائي.

مشاكل السطح

في حالة وجود بعض الغبار او التراب على السطح يمكن صنفرة البرايمر بعد ٤٠ دقيقة . يمكن استخدام الصنفرة المائية ٨٠٠ أو ١٠٠٠ او استخدام الصنفرة الجافة ٤٠٠ أو ٥٠٠.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(c) (780)770

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايرة طبقا للاتحاد الاوروى (لتصنيف المنتج: IIB.c) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى 780 جرام/لتر.
قيمة المواد العضوية المتطايرة لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٧٧٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة