

کایسی ۸۱۰ زنک ریتش ایپوکسی برایمر ثنائی

وصف المنتج

كابسي ٨١٠ هو برايمر إيبوكسي ثنائي (يحتاج مصلب) ذو مقاومة عالية للصدأ وذلك لإحتوائه على كمية كبيرة من الزنك تجعله يتحمل التعرض للظروف الجوية العالية كمانه يتميز بقوة الالتصاق العالية على الحديد


الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٨١٠ برايمر إيبوكسي يتم تطبيقه على الحديد بعد إستخدام الرماله وذلك للحصول على أفضل نتیجه من الحماية وقوة الإلتصاق . وللحصول أيضا على أفضل نتائج قبل تطبيق البرايمر يجب تطهير السطح لإزالة جميع الاتربة والزيوت والشحوم باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦

تجهيز السطح

الحديد : يجب تنظيفه جيدا بالرمالة وذلك للحصول على أعلى درجات التحمل والاستمرارية للدهان أو باستخدام ماكينة الصغرة ٨٠-١٨٠. يتم تطهير السطح قبل وبعد عملية الصغرة باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ٥٠ : ١٠٠ 	نسبة الخلط بالحجم : 				
	<table border="1"> <tr> <td>كابسى ٨١٥ مصليب ايبوكسى</td> <td>كابسى ٨١٠</td> </tr> <tr> <td>%١٠٠</td> <td>%١٠٠</td> </tr> </table>	كابسى ٨١٥ مصليب ايبوكسى	كابسى ٨١٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسى ٨١٥ مصليب ايبوكسى	كابسى ٨١٠				
%١٠٠	%١٠٠				
	فى حالة الرش الايرلس يضاف ١٠% ثنر وقت الثبات عند ٢٠°م: ١٠ ساعات 				
	لزوجة الرش : ٢٧-٣٢ ثانية (4 / ٢٠ °م) 				
	يتم التقليب جيدا قبل الإستخدام 				

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

مسدس الرش:



الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٢,٢-١,٨	المتوافق مع البيئة
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٢,٢-١,٨	HVLP
	٥٠-٤٥ (بواز ٥.٣-٥.٠)	٢,٢-١,٨	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش

تنك الضغط:

١,٠-١,٤ مم

الرش اللاهوائي:

٠,٥ - ٠,٧ مم

٢٠٠-١٠٠ بار (١٥٠٠-٣٠٠٠ بواز) تقريبا

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.



عدد اوجه الدهان:

يطبق المنتج برش ١ - ٢ وجه.


سُمك الدهان الجاف ٥٠-٥٥ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م


الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م



وقت الجفاف عند ٢٠°م:

الجفاف للصنفرة:

٤ ساعات للجفاف المبدئي و ١٣ ساعة نهائي



ملاحظات عامة

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسي ٦٠٥ في حالة عدم وجود كابسي ٦٠٦.

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.