النشرة الفنية	
للإستخدام الإحترافى فقط	إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي ٨٣٥ الكيد برايمر

وصف المنتج

كابسي ٨٣٥ هو دهان الكيدى أحادى (لا يحتاج مصلب) يمتاز بالحماية العاليه ضد الصدأ وقوة تماسك على الحديد

سطح الدهان

كابسي ٨٣٥ يمكن تطبيقه على الحديد بعد استخدام الرماله عليه أو بعد صنفرته باستخدام صنفره ٨٠ – ١٨٠ ثم التطهير باستخدام كابسي ٦٠٦

التطبيق

نسبة الخلط بالوزن

كابسي ٨٣٥	كابسي ٦٢٦
١٠٠	٣٠

مسدس الرش

	قطر الفونيه	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان
المتوافق مع البيئة	١,٧ – ١,٨ مم	٢ بار (٢٦–٢٩ بواز)	
HVLP	١,٧ – ١,٨ مم	٢ بار (٢٦–٢٩ بواز)	٠,٧ بار (٨–١٠ بواز)
التقليدى	١,٧ – ١,٨ مم	٤٥ – ٥٠ بواز(٣.–٥.٣ بار	

عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش ١ – ٢ وجه.

سُمك الدهان الجاف ٥٠–٦٠ ميكرون

وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ١٠ – ١٥ دقائق/ ٢٠°م

الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ١٥–٢٠ دقيقه/ ٢٠°م

الجفاف عند ٢٠ د.م

الكامل ٦ ساعات

لاعادة الدهان ٢٤

ملاحظات عامه

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسى ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسى ٦٠٥ فى حالة عدم وجود كابسى ٦٠٦

إعادة الدهان

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق

كابسي ٨٣٥ يمكن إعادة دهانه بعد واحد ساعه

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق