النشرة الفنية	
للإستخدام الإحترافى فقط	إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي ٨٥٠ سينثيتك برايمر

وصف المنتج

كابسي ٨٥٠ هو سينثيتك برايمر أحادى (لا يحتاج مصلب) سريع الجفاف يمتاز بالحماية العاليه ضد الصدأ وقوة تماسك على الحديد سطح الدهان

كابسي ٨٥٠ يمكن تطبيقه على الحديد بعد استخدام الرماله عليه أو بعد صنفرته باستخدام صنفره ٨٠ – ١٨٠ ثم التطهير باستخدام كابسي ٦٠٦

التطبيق

نسبة الخلط بالوزن

كابسي ٨٥٠	كابسي ٦٢٦
١٠٠	٣٠

مسدس الرش

	قطر الفونيه	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان
المتوافق مع البيئة	١,٧ – ١,٨	٢بار (٢٦–٢٩بواز)	
HVLP	١,٧ – ١,٨	٢بار (٢٦–٢٩بواز)	٠,٧بار (٨–١٠بواز)
التقليدى	١,٧ – ١,٨	٤٥ – ٥٠ بواز(٣.–٥.٣ بار	

عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش ١ – ٢ وجه.

سُمك الدهان الجاف ٥٠–٦٠ ميكرون

وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ١٠ – ١٥ دقائق/٢٠°م

الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ١٥–٢٠ دقيقه/٢٠°م

الجفاف عند ٢٠ د.م

الجفاف الكامل ساعة

لاعادة الدهان ساعة

ملاحظات عامه

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسى ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسى ٦٠٥ فى حالة عدم وجود كابسى ٦٠٦

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق

KAPCI COATINGS

إعادة الدهان

كابسي ٨٥٠ يمكن إعادة دهانه بعد واحد ساعه

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق