



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي SE

وصف المنتج

كابسي SE هو دهان أحادي سريع الجفاف سينثيتيك من الألكيد صمم للدهان على أسطح المقطورات والجراجات و المعدات وغيرها.
وبوجد منه ملونات يمكن مزجها للحصول على درجات الألوان التي يرغبها العميل كما يمكن عمل ألوان لامعة أو مط أو نصف لامعة

تجهيز السطح

كابسي SE يمكن أن يطبق على كل من البرايمرات 1K السينثيتيك أو 2K ووش برايمر أو دهان قديم في حالة جيدة. يجب تنظيف وتطهير السطح جيدا من الشحوم والزيوت

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم		كابسي SE	ثبر
١٠٠%		١٠٠%	٦٠ - ٧٠ %
٥٢٥ ثبر كابسي دوكو % أو كابسي ٦٠٠ ثبر أكريليك			
مسدس الرش:			
المتوافق مع البيئة	١,٣-١,٢	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان
HVLP	١,٣-١,٢	٢ بار (٢٩-٢٦ بواز)	٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)
التقليدي	١,٣-١,٢	٤٥ - ٥٠ بواز (٣-٥,٣ بار)	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			
عدد اوجه الدهان :			
يطبق المنتج برش ٢ وجه سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون			
لزوجة الرش :			
١٤-١٥ ثانية (4 /DIN ٢٠ °م)			
وقت الانتظار بين الطبقات:			
الانتظار بين الطبقات: ١٠د / ٢٠°م			

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف عند ٢٠°م:
جفاف مبدئي ١ - ٢ س
جفاف تام



٢٤ س

ملاحظات أخرى

إعادة الدهان

- ١ - كابسسي SE يمكن إعادة دهانه بعد ٢٤ س
- ٢ - يترك السطح المدهون من ٣ - ٤ أسابيع قبل الغسيل
- ٣ - لا ينصح برش طبقات كثيرة من الدهان

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.